

Alt Gold-/ Silber-/ Palatinschmelzen und Verarbeitung

1		2		3
Metalle Vorbereitung		Schmelzen		Barren Giessen
Alte Edelmetalle Sortierung, Zusammensetzungsanalyse, Verwiegung, Auf die gewünschte Größe zuschneiden Wiegen		Elektromagnetischer Induktionsofen mit mittlerer Frequenz 1-300kg Temperatur 1350 C° Platinschmelzmaschine 1800-2200 Grad		Form aus hochreinem Graphit Form aus Hochreines Aluminiumoxid Form aus Siliziumkarbid Gips- oder Sandform